


## DESCRIPCIÓN

El **Panel de revestimiento CELUCRETO®** se utiliza principalmente para fachadas, cuenta con una malla sencilla, así como con un acabado super liso, se fijan a bastidores mediante pijas de acero, comúnmente separados a 30.5 cm o 40.6 cm.



\*CERTIFICADO BAJO LA NOM-018-ENER-2011

PARÁMETRO	UNIDADES	AAC-4
Densidad aparente	kg/m <sup>3</sup>	499.7
Peso de diseño	kg/ m <sup>3</sup>	599.6
Resistencia a la compresión (min)	kg/cm <sup>2</sup>	40.78
Conductividad térmica	W/m·K	0.115
Permeabilidad al vapor de agua	ng/Pa·s·m	0.366
Adsorción de humedad	% peso	7.61


RENDIMIENTO DE  
LA MANO DE OBRA

Colocación del producto	Rendimiento
Revestimiento	30 m <sup>2</sup> /jornada


Cuadrilla: Oficial y un ayudante.  
Incluye colocación de postes de acero galvanizado



## DIMENSIONES



Construcción interna del panel



ESPESOR	LARGO DEL PANEL	PESO DE DISEÑO POR m <sup>2</sup>	PESO POR PIEZA	CONTENIDO POR TARIMA		
e	L	AAC-4	AAC-4	m <sup>3</sup> x tarima	m <sup>2</sup> x tarima	pza x tarima
cm	cm	kg/m <sup>2</sup>	kg			
5.0	122.00	29.98	21.95	2.196	43.92	60
5.0	203.50	29.98	36.61	3.663	73.26	60
5.0	244.00	29.98	43.89	4.392	87.84	60
7.5	122.00	44.97	32.92	2.196	29.28	40
7.5	203.50	44.97	54.91	3.663	48.84	40
7.5	244.00	44.97	65.84	4.392	58.56	40

\*Consulta con tu representante de ventas para más aplicaciones y usos.

