

DESCRIPCIÓN

El **Panel Industrial CELUCRETO®** cuenta con una malla de acero interna.

Los paneles son diseñados de acuerdo con las recomendaciones del American Concrete Institute (ACI) Guide for Design and Construction with Autoclaved Aerated Concrete Panels.

Se pueden colocar sobre cualquier estructura sea mampostería, madera, concreto reforzado o metálica.



*CERTIFICADO BAJO LA NOM-018-ENER-2011

PARÁMETRO	UNIDADES	AAC-4	AAC-5	AAC-6
Densidad aparente	kg/m ³	499.7	596.5	638.5
Peso de diseño	kg/ m ³	599.6	715.8	766.2
Resistencia a la compresión (min)	kg/cm ²	40.78	50.98	61.18
Conductividad térmica	W/m•K	0.115	0.143	0.155
Permeabilidad al vapor de agua	ng/Pa•s•m	0.366	0.328	0.192
Adsorción de humedad	% peso	7.61	6.31	3.9




RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

Colocación del producto	Rendimiento
Muros perimetrales y bardas	150 m ² /jornada
Cuadrilla: Oficial y un ayudante. Solo colocación de panel, se deberá tener preparaciones previas para recibir panel.	



DIMENSIONES



*Consulta con tu representante de ventas para más aplicaciones y usos.

